

## TECHNICKÁ DATA

JKRNxxxx

**Název výrobku:** KANALIZAČNÍ UCPÁVKA JEDNORÁZOVÁ-  
MRAZUVZDORNÁ

**Firemní označení:** JKRN8060, JKRN8040, JKRN5050, JKRN2020

**Dodavatel:** REO AMOS, spol. s r.o.  
Provozní 5560/1b , 722 00 Ostrava -Třebovice  
tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460  
E-mail: [reoamos@reoamos.cz](mailto:reoamos@reoamos.cz)  
[WWW.REOAMOS.CZ](http://WWW.REOAMOS.CZ)

**Technický popis:** Vyztužené bentonitové desky s velkou přilnavostí v PE obalu.  
Přilne i na špinavý, rezavý, mastný nebo mokřý povrch.  
Materiál je upraven tak, aby mohl být použit i za mrazu.

**Doporučené užití:**

- okamžité utěsnění kanalizačních výpustí, otvorů a prasklin v kovových, keramických a plastových nádobách a armaturách s ekologicky nebezpečnými kapalinami
- utěsnění potrubí, kanalizace, radiátorů, naftových, olejových a vodních nádrží
- vybavení průmyslových havarijních souprav pro likvidaci ekologických havárií
- není určeno pro dlouhodobé použití
- desky je možno vzájemně překrývat
- výbava pro zajištění přepravy v režimu ADR

**Složení:**

- bentonit	60-70%
- PP vlákna	<1%
-uhličitan draselný (potaš)	>5%
- voda	30-40%

<u>Parametry:</u>	<b>JKRN8060</b>	<b>8040</b>	<b>5050</b>	<b>2020</b>
Desek v balení (ks)	2	2	1	4
Hmotnost balení (kg)	15,5	10,5	8	5,2
Rozměr ucpávky (cm)	40 x 60	40x40	50x50	20x20
Tloušťka 2 cm				
Měrná hmotnost (g/cm <sup>3</sup> )	2.12			
Barva	hnědá			
Prac. teplota	-10 C° do 40°C			
Bod vzplanutí	nehoří			

**Chemická odolnost:** voda, ropné látky, rozpouštědla, louhy, kyseliny (kromě H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> >30%)  
Tabulku chem. Odolnosti naleznete v katalogu REO.

- Záruka:** 12 měsíců od data prodeje pro nepoužitý výrobek skladovaný v originálním obalu suchém prostředí bez kontaktu se silnými oxidačními činidly a slunečním zářením.
- Expirace:** Skladovatelnost min. 12 měsíců. Doporučená obměna po 24 měsících.
- Skladování:** Minimální trvanlivost 12 měsíců (materiál časem vysychá), skladovat v originálním obalu v suchém prostředí bez kontaktu se silnými oxidačními činidly a slunečním zářením.

## Návod k použití

### **JKRNxxx – kanalizační ucpávka jednorázová - mrazuvzdorná**

---

Postup při likvidaci úniku nebezpečných kapalin:

1. Odstraňte z okolí proraženého otvoru nebo kanalizační vpusti prach a hrubé nečistoty.
2. Navlečte přiložené rukavice
3. Vyjměte desku z igelitového obalu a pevně přitiskněte na stěnu nádoby přes proražený otvor v nádobě, nebo na kanalizační vpust'. Desky lze libovolně skládat přiložením k sobě.
3. Po odčerpání kapaliny z nádoby odstraňte zbytky desky a uložte do nádoby na nebezpečný odpad.
4. Aplikace funkční po dobu max. 48 hodin

**Likvidaci použitého materiálu proved'te v souladu s platnými směrnici v závislosti na charakteru nebezpečné kapaliny.**

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.