

**Název výrobku:** PLOVOUCÍ LANO K NORNÝM STĚNÁM

**Firemní označení:** REO707

**Dodavatel:** REO AMOS, spol. s r.o.  
Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava – Třebovice  
Tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460  
E-mail: [reoamo@reoamos.cz](mailto:reoamo@reoamos.cz)  
[WWW.REOAMOS.CZ](http://WWW.REOAMOS.CZ)

**Technický popis:** Plovoucí lano k norným stěnám  
Materiál: polypropylenový pásek  
Typ: A  
Průměr (mm): 12  
Ucelené balení (m): 200  
Hmotnost jednotky: 65,1 g/m ± 8%  
Hmotnost balení (kg): 12,7  
Tažnost polypropylen: 15 – 30%  
Teplota měknutí: 150°C  
Teplota tání: 160-170°C  
Hoří pomalu – tavi se  
Pevnost v tahu: 19 kN

**Doporučené užití:** kompletace norných stěn  
**Toxicita:** výrobek je netoxický.  
**Ochrana zdraví:** výrobek je zdravotně nezávadný.

**Čištění:** čistit mechanicky pomocí běžných čistících prostředků. Nedoporučujeme čistit rozpouštědly.

**Skladování:** PP lana se skladují v krytých, čistých a suchých větraných místnostech, chráněna před povětrnostními vlivy a UV zářením. Nesmí se skladovat v blízkosti topných těles a v agresivním prostředí.

**Záruka:** 24 měsíců od data prodeje pro výrobek skladovaný dle podmínek výše.

**Související normy:** ČSN EN ISO 1968 Textilní lana a provaznické výrobky. Slovník  
80 8510  
ČSN EN ISO 1346 Textilní lana – 3,4 a 8 pramenná z polypropylenových  
80 8631 štěpených pásků monofilamentů a multifilamentů  
(PP2) a vysoce pevných polypropylenových  
multifilamentů (PP3)  
ČSN EN ISO 9554 Textilní lana – Všeobecné požadavky

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

---

Dne 9.6. 2020:

Ing. Ondřej Stoniš

