

TECHNICKÁ DATA

TRB012

Název výrobku: RYCHLOTUHNOUCÍ TMEL CONCRETE

Firemní označení: TRB012

Dodavatel: REO AMOS, spol. s r.o.
Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava - Třebovice
tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460
E-mail: reoamos@reoamos.cz
WWW.REOAMOS.CZ

Technický popis: dvousložkový epoxidový tmel ve tvaru válce pro průmyslové použití.

Doporučené užití: - v průmyslu i domácnosti
- opravy potrubí, betonových dílů, schodů, kameniny

Složení: Epichlorohydrin Bisphenol
epoxidová pryskyřice (10 – 20 %)
křemičité plnivo

Parametry:	Rozpustnost (ve vodě)	nerozpustný
	Vzhled a barva	bílý+ šedý
	Hmotnost	120 g/ks , pr. 22 mm
	Hmotnost balení	1,44 kg
	Balení	12 ks
	Max. prac. teplota	120°C trvale 150 °C krátkodobě
	Tvrdost	70 ° Shore
	Konečné vytvrzení	60 min, 20 °C

Chemická odolnost : Tmel odolává uhlovodíkům, ketonům, alkoholům, esterům, solným roztokům a zředěným kyselinám a louhům.
Tmel neodolává silným kyselinám, zásadám a oxidačním činidlům.

Kontakt s pitnou vodou : Nedoporučujeme použít pro přímý kontakt s pitnou vodou.
Při kontaminaci vodního toku informovat příslušný úřad.

Intoxikace: R36/38- může dráždit oční sliznici při přímém kontaktu může dráždit pokožku.
R43 - při kontaktu s kůží může způsobit citlivost

Skladování: skladovat při teplotě (5 -20°C) v suchém, dobře ventilovaném prostředí.

Ochrana zdraví:

- materiál nesmí přijít do styku s poživatinami
- po práci se umyjte vodou a mýdlem S28
- při dlouhodobém používání doporučujeme použít brýle a ochranné rukavice S 38/39
- chraňte před dětmi S2

Návod na použití: přiložen u každého kusu v obalu.

Záruka: 12 měsíců od data prodeje pro nepoužitý výrobek, který je skladovaný v suchém prostředí bez kontaktu se silnými oxidačními činidly a slunečním zářením.

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.